



Pegablok® Tipo N

Mortero para pegar bloques de compresión moderada

Descripción

Pegablok® Tipo N es un mortero cementicio modificado con aditivos de alta calidad, especialmente formulado para la instalación de bloques de concreto y ladrillo de compresión moderada en interiores y exteriores, sobre nivel de tierra.

Usos

- Paredes de bloques de compresión moderada.
- Sobre nivel de tierra.
- Exteriores e interiores.
- Para mampostería reforzada o sin refuerzo

Ventajas

- Calidad constante, mezcla predosificada.
- Evita agrietamientos y fisuras en paredes.
- Excelente adherencia, no descuelga.
- Facilita dar un mejor acabado a la junta.
- Reduce el desperdicio y se logra mayor limpieza en el trabajo.

- Aumenta la productividad en obra, al aumentar la velocidad de instalación de bloques.
- Facilita la estimación de costos.
- Mayor bienestar al requerir menos esfuerzo físico.
- Excelente combinación entre resistencia, trabajabilidad y economía.
- Fácil de preparar, sólo agregue agua.
- Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia y libre de sales de cloruro.
- Cumple las normas: NTE INEN 2518 Tipo N, ASTM C270 Tipo N, ASTM C 387.

Modo de Empleo



Añada Pegablok® al agua limpia y fresca, acorde a lo indicado en la sección Datos Técnicos de la parte posterior del saco.



Mezcle hasta obtener un mortero plástico y homogéneo. Vuelva a batir antes de aplicar el mortero.



Asiente cada uno de los bloques sobre la capa uniforme de mortero.



Dé acabado a las juntas cuando el mortero haya endurecido levemente. Proteja de la lluvia y de vibraciones fuertes por 8 horas. Cure las juntas a partir del día después de la instalación por 72 horas.

Presentación

Peso	Saco de 40 kg
Color	Gris

Rendimiento

Dimensiones del bloque (cm)	Espesor de la junta	Bloques por saco
7 x 19 x 39	10 mm	23 - 26
9 x 19 x 39		19 - 22
12 x 19 x 39		17 - 20
15 x 19 x 39		12 - 15
19 x 19 x 40		10 - 12
7 x 19 x 39	15 mm	20 - 22
9 x 19 x 39		17 - 19
12 x 19 x 39		15 - 17
15 x 19 x 40		10 - 12
19 x 19 x 40		8 - 10

Un saco de 40 kg de Pegablok® produce aproximadamente 20 litros de mortero. Los rendimientos son aproximados y varían de acuerdo con el ancho de la junta y las dimensiones del bloque. Estos datos se ofrecen solamente como una guía.

Dosificación de agua

Cantidad	6,8 L a 7,3 L
----------	---------------

Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.