



Bondex® Premium Porcelanato

Mortero adhesivo con polímeros para porcelanato con alto tránsito

Descripción

Bondex® Premium Porcelanato es un mortero adhesivo modificado con la última generación de polímeros en polvo, para darle la mayor adherencia, plasticidad y trabajabilidad posibles en un mortero monocomponente. Especialmente formulado para pegar porcelanato, cerámica y otras placas de baja absorción (< 3%) en pisos y paredes de concreto, mampostería y porcelanato, residenciales, comerciales e industriales con alto tránsito en interiores y exteriores.

Usos

- Porcelanato o gres.
- Cerámica.
- Otras placas de baja absorción (< 3%).
- Placas de formato igual o menor a 60 cm x 60 cm en pisos y paredes.

Sobre superficies de

- Enlucido.
- Concreto.
- Mampostería.
- Porcelanato.

Ventajas

- Excelente adherencia, contiene polímeros.
- Gran trabajabilidad, calidad constante.
- Fácil de preparar, sólo agregue agua.
- Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia y libre de sales de cloruro.
- Pega porcelanato sobre porcelanato.
- Puede estar bajo inmersión de agua.
- Cumple la norma ANSI A118.4.

Modo de Empleo



1
Añada mortero al agua limpia. Mezcle hasta obtener un mortero plástico y homogéneo. Déjelo reposar de 5 a 10 minutos. Vuelva a batir antes de usarlo.



2
Extienda suficiente mortero con la parte lisa de la llaneta y con la parte dentada peine el mortero en una sola dirección.



3
Coloque la placa con moderada presión usando un movimiento perpendicular a las estrías del mortero para aplastarlas y obtener una distribución uniforme del mortero.

Presentación

Peso	Saco de 25 kg
Color	Gris

Rendimiento

Llaneta dentada (mm x mm)	Rendimiento saco 25 kg (m ²)
13 x 13	3,5 - 4,0
10 x 10	4,5 - 5,0
8 x 8	5,5 - 6,0
6 x 6	8,5 - 9,0

Los rendimientos son aproximados y dependen del tamaño del diente de la llaneta, de la nivelación del piso y del formato de la placa. Estos rendimientos fueron obtenidos sobre una superficie completamente nivelada, con placas sin alabeo y con una sola capa de mortero.

Dosificación de agua

Cantidad	5,0 L a 5,5 L
----------	---------------

Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.