



Bondex® Formato Grande

Mortero adhesivo flexible y tixotrópico para placas de formato grande

Descripción

Bondex® Formato Grande es un mortero adhesivo flexible y tixotrópico, especialmente formulado para pegar placas de formato superior a 60 cm x 60 cm, con área inferior a 8100 cm² y peso menor a 35 kg/m², sin permitir el deslizamiento de las mismas en superficies verticales, en pisos y paredes residenciales, comerciales e industriales de alto tránsito en interiores y exteriores. Ofrece un alto desempeño en exteriores, fachadas o donde existan superficies con movimientos por cambios de temperatura o deformaciones.

Usos

- Porcelanato o gres.
- Mármol, granito y otros revestimientos minerales.
- Placas de formato superior a 60 cm x 60 cm en pisos y paredes.
- Placas con área inferior o igual a 8100 cm².
- Placas con peso menor o igual a 35 kg/m².

Sobre superficies de

- Concreto o Mampostería.
- Porcelanato.
- Fibrocemento y madera contrachapada.
- Superficies que sufran movimientos por cambios de temperatura o deformaciones.

Ventajas

- Excelente adherencia, contiene polímeros.
- Gran trabajabilidad, calidad constante.
- Fácil de preparar, sólo agregue agua.
- Duradero, contiene arena de alta calidad limpia y libre de sales de cloruro.
- Tixotrópico, soporta placas de formato grande sin deslizamiento durante la instalación.
- Flexibilidad excepcional, ideal donde existan movimientos.
- Apto en inmersión.
- Deformable, puede absorber deformaciones en pisos y paredes.
- Cumple la norma ANSI A118.4.

Modo de Empleo



1
Añada mortero al agua limpia. Mezcle hasta obtener un mortero plástico y homogéneo. Déjelo reposar de 5 a 10 minutos. Vuelva a batir antes de usarlo.



2
Extienda suficiente mortero con la parte lisa de la llaneta y con la parte dentada peine el mortero en una sola dirección.



3
Coloque la placa con moderada presión usando un movimiento perpendicular a las estrías del mortero para aplastarlas y obtener una distribución uniforme del mortero.

Presentación

Peso	Saco de 25 kg
Color	Gris

Rendimiento

Llaneta dentada (mm x mm)	Rendimiento saco 25 kg (m ²)
13 x 13	3,5 - 4,0
10 x 10	4,5 - 5,0
8 x 8	5,5 - 6,0

Los rendimientos son aproximados y dependen del tamaño del diente de la llaneta, de la nivelación del piso y del formato de la placa. Estos rendimientos fueron obtenidos sobre una superficie completamente nivelada, con placas sin alabeo y con una sola capa de mortero.

Dosificación de agua

Cantidad	6,5 L a 7,0 L
----------	---------------

Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.