



Bondex® Mármol y Granito

Mortero adhesivo flexible y deformable para revestimientos minerales y porcelánicos

Descripción

Bondex® Mármol y Granito es un mortero adhesivo flexible y deformable especialmente formulado para pegar revestimientos minerales, porcelánicos y cerámicos de baja absorción (<3%) en pisos y paredes residenciales, comerciales e industriales con alto tráfico en interiores y exteriores. Ofrece un alto desempeño en exteriores, fachadas o donde existan superficies con movimientos por cambios de temperatura o deformaciones.

Usos

- Mármol, granito y piedra pizarra.
- Revestimientos minerales.
- Porcelanato o gres.
- Otras placas de baja absorción (<3%).
- Placas de formato menor a 60 cm x 60 cm en pisos y paredes.

Sobre superficies de

- Enlucido, concreto o mampostería.
- Porcelanato.
- Fibrocemento y fibroso.
- Madera Contrachapada
- Superficies que sufran movimientos por cambios de temperatura

o deformaciones.

Ventajas

- Excelente adherencia, contiene un sistema bipolímero único.
- Gran trabajabilidad, calidad constante.
- Fácil de preparar, sólo agregue agua.
- Duradero, contiene arena de alta calidad, limpia y libre de sales de cloruro.
- Moderadamente tixotrópico, soporta placas menores a 60 cm x 60 cm sin deslizamiento durante la instalación.
- Flexibilidad excepcional, ideal donde existan movimientos.
- Deformable, puede absorber deformaciones en pisos y paredes.
- Cumple las normas ANSI A118.4 y ANSI A118.11.

Modo de Empleo



1. Añada mortero al agua limpia. Mezcle hasta obtener un mortero plástico y homogéneo. Déjelo reposar de 5 a 10 minutos. Vuelva a batir antes de usarlo.



2. Extienda suficiente mortero con la parte lisa de la llaneta y con la parte dentada peine el mortero en una sola dirección.



3. Coloque la placa con moderada presión usando un movimiento perpendicular a las estrías del mortero para aplastarlas y obtener una distribución uniforme del mortero.

Presentación

Peso	Saco de 25 kg
Color	Blanco

Rendimiento

Llaneta dentada (mm x mm)	Rendimiento saco 25 kg (m ²)
13 x 13	3,5 - 4,0
10 x 10	4,5 - 5,0
8 x 8	5,5 - 6,0
6 x 6	8,5 - 9,0

Los rendimientos son aproximados y dependen del tamaño del diente de la llaneta, de la nivelación del piso y del formato de la placa. Estos rendimientos fueron obtenidos sobre una superficie completamente nivelada, con placas sin alabeo y con una sola capa de mortero.

Dosificación de agua

Cantidad	5,8 L a 6,3 L
----------	---------------

Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.